

ARGAMASSA AUTONIVELANTE



DESCRIÇÃO

Argamassa industrializada autonivelante de liberação rápida indicada para pisos irregulares em área interna. Ideal para nivelar pisos para aplicações de pisos vinílicos, cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais.

INDICAÇÃO

- Áreas internas;
- Pisos de concreto;
- Restauração e nivelamento;
- Sobreposição de pisos cerâmicos e porcelanatos, base para pisos vinílicos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais para tráfego de pessoas;
- Espessura de até 10 mm.

NÃO INDICADO

- Áreas externas;
- Bases de madeira, gesso, metal, desmoldantes, pintadas ou com qualquer outro tipo de contaminante que prejudique a aderência da argamassa;
- Áreas com circulação de veículos e sujeitas a tráfego intenso de pessoas;
- Superfície de pisos inclinados;
- Sobreposição de pisos laminados, vinílicos e pedras naturais

MODO DE USAR

- A base deve estar plana, alinhada e isenta de contaminantes (pó, óleo, tinta, entre outros) que prejudiquem a aderência do produto;
- Pequenas regularizações podem ser feitas com GRAUTE COLA BEM;
- Contrapisos devem ser lixados ou escovados para remoção de partículas soltas e devem estar curados a no mínimo 28 dias;
- Áreas com desmoldante e tintas devem ser bem escovadas e lavadas para a remoção do produto.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO APLICAR O PRIMER AUTONIVALENTE COLA BEM, 24 HORAS ANTES DA APLICAÇÃO DA ARGAMASSA AUTONIVELANTE.

PREPARO DO PRODUTO

- Prepare o produto em um recipiente limpo;
- Adicione 4 litros de água limpa;
- O produto deve ser misturado mecanicamente, com auxílio de furadeira ou misturador elétrico de baixa rotação ;
- Após a mistura, verifique se no fundo do recipiente ainda existe produto seco, em caso positivo misture novamente o que sobrou e aplicar o produto;
- Utilize o produto em no máximo 30 minutos, e não adicione água ou qualquer outro tipo de produto após a mistura.

APLICAÇÃO

- Ferramentas necessárias: rodo nivelador ou rodo dentado e um rolo fura bolhas;
- O produto deve ser aplicado com no máximo 10mm de espessura;
- Despeje o produto recém misturado, começando a aplicação pelos cantos;
- Espalhe com o rodo nivelador ou rodo dentado;
- Em seguida passe o rolo fura bolhas, para que o ar confinado no produto possa migrar para a superfície;
- O intervalo de tempo de aplicação do produto e do uso do rodo fura bolhas não pode exceder 30 minutos;
- Temperatura ideal de trabalho de 5 a 30°C;

ATENÇÃO

- A mistura incorreta do produto pode causar fissuras e imperfeições após a secagem;
- Recomenda-se a instalação de juntas perimetrais, principalmente em cantos e quinas;
- Aguarde 12 horas para assentamento dos revestimentos, conforme condições de secagem;
- Aguarde 12 horas para liberação de tráfego leve e 48 horas para tráfego moderado.



IMPORTANTE

- Respeite a quantidade de água indicada na embalagem;
- Não adicione água ou qualquer outro produto ao final da mistura;
- Não utilize o produto após 30 minutos de preparo;
- Utilize o ferramental adequado para a aplicação;
- Utilize EPI'S;
- Em caso de dúvidas consulte o responsável técnico pela obra.

DADOS TÉCNICOS

- CONSUMO: Aproximadamente 1,7 Kg/m²/mm

ASPECTO E COMPOSIÇÃO:

- Cor: Cinza
- Composição: Cimento Portland, Areia Quartzosa e Aditivos.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- Tráfego leve de pessoas: 12 horas
- Tráfego intenso de pessoas: 48 horas
- Aplicação de revestimentos: 12 horas

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

IMPORTANTE: Todo equipamento de proteção individual só pode ser utilizado se possuir certificado de aprovação (CA) expedido pelo ministério do trabalho e emprego.

ACIDENTES

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar durante 15 minutos com água corrente com as pálpebras invertidas. Procurar o médico para possíveis diagnósticos.

CONTATO COM A PELE: Lavar com água e sabão e enxaguar com água em abundância. Em casos de irritações prolongadas (Dermatites) procurar um médico.

INGESTÃO: Não induzir ao vômito, lavar a boca com água corrente em abundância e procurar imediatamente o médico.



Marília-SP

+55 14 3417 5511

Maringá-PR

+55 44 3266 4003